

Изоспан FB

отражающая пароизоляция для саун и бань

Изоспан FB — материал, выполненный из крафт-бумаги и металлизированного лавсана.

Изоспан FB паронепроницаем, обладает высокой прочностью и водоупорностью, а его металлизированная поверхность способна отражать тепловое излучение. Состав и структура материала обеспечивают возможность его применения в высокотемпературной среде. Свойства материала **Изоспан FB** позволяют применять его в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с повышенной температурой — банях и саунах (где температура «сухого пара» достигает +140 °С) для удержания пара в парильном помещении, а также для предотвращения сырости внутри конструкций стен и перекрытий, возникающей при периодическом изменении температуры и влажности внутри парильного помещения.

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей пароизоляции **Изоспан FB** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, а также снизить теплопотери помещения, давая возможность сэкономить на его отоплении до 10% (по результатам натуральных испытаний) за счет способности металлизированной поверхности отражать тепловое излучение.

Области применения: сауны, бани

Гарантия	
10 лет (подробности в гарантийном сертификате на www.isospan.ru)	
Состав	
крафт-бумага + металлизированный лавсан	
Форма выпуска	
Ширина, м	1,2
Площадь, м ²	35
Технические характеристики	
Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2)	350 / 340
Паропроницаемость	паронепроницаем
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816)	1200
УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний)	3-4
Температурный диапазон применения материала	от -60 до +140 °С